



# ADEBLOK BLANQUEADO EXTRAFINO



Recubrimiento para dar acabado final en muros de block, concreto y ladrillo con repello previo, deja un acabado extrafino o con texturas. Puede usarse en espesores de 1 mm a 2 mm.

**Presentación:** Saco de 40 Kg.  
**Rendimiento Aproximado:** 15-17 m<sup>2</sup>

## Beneficios

- Ahorra tiempo en mano de obra comparado al sistema tradicional.
- Un producto para acabados tradicionales (escarchado, colonial, cáscara de naranja, palo viejo, etc.).
- Fácil aplicación.
- Acabado blanco.

## Usos Recomendados

- Recubre muros previamente repellados en donde se pretenda dejar un acabado final.
- Uso en interior.

## Preparación de la superficie

La superficie previamente repellada con Adeblok Repello Fino o Adeblok Repello grueso, debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pueda interferir con una correcta adhesión. A fin de mejorar el rendimiento de Adeblok Blanqueado Extrafino, se recomienda retirar los excesos de cualquier material que interfiera con el acabado deseado. Antes de aplicar es recomendable humedecer ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

## Aplicación



En 12 a 13 litros de agua agregue gradualmente un saco de 40 kg de Adeblok Blanqueado Extrafino y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere 10 minutos antes de usar la mezcla. Sin agregar más agua vuelva a mezclar para usar.



Humedecer la superficie donde se vaya a colocar la pasta de Adeblok Blanqueado Extrafino. Con una llana metálica cuadrada esparcir el material con movimientos hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.



Aproximadamente 30 minutos después de la aplicación con una llana de duroport y con movimientos circulares dé el acabado floteado o el acabado deseado con llana metálica.

## Rendimientos

---

- 15 a 17 m<sup>2</sup>

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones del sustrato y practicas de instalación.

## Recomendaciones

---

- Mantener siempre el material a instalar almacenado en áreas techadas y secas sin contacto directo con el suelo.
- Use guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con ojos y piel.

## Limitaciones

---

- No aplicar Adeblok Blanqueado Extrafino cuando se espere que la temperatura baje de 4°C o suba de 40°C, durante las 72 horas siguientes a su aplicación.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resultan en manchas en el color blanco, más claras que el resto del producto.

## Información Técnica

---

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Densidad del producto en polvo	1,100 kg/m <sup>3</sup>
Resistencia a la compresión	300 PSI
Porcentaje de absorción de agua	10%



 [cemix-ca.com](http://cemix-ca.com)

    Cemix Centroamérica

**ADEBLOK**