



AMU

Adhesivo multiusos para pegar piso porcelanato, granito, mármol y piedra natural



Adhesivo multiusos en polvo base cemento, para pegar pisos de formato regular y grande como porcelanato, granito, mármol y piedra natural.

Presentación: Saco de 20 Kg.
Rendimiento Aproximado: 4 m²

Beneficios

- Alta flexibilidad a cambios estructurales ocasionados por la variación de temperatura de la superficie y el revestimiento.
- Permite instalar piso cerámico o porcelanato sobre el ya instalado sin necesidad de picar o remover, ahorrando tiempo, dinero y molestias ocasionadas por la remoción de escombros.
- Cumple con la norma ANSI A118.4.

Usos Recomendados

- Pega pisos de nula absorción de agua como porcelanato, granito, mármol, piedra natural, piso cerámico, piso granito.
- Sustratos apropiados: concreto pulido (curado 28 días), block, barblock, ladrillo, piso o azulejo existente, paneles de yeso o cemento.
- Uso exterior en áreas residenciales y comerciales con tráfico medio a alto.
- Para instalar un piso sobre otro piso ya existente en interior y exterior, en uso residencial o comercial, con tráfico ligero o intenso.

Preparación de la superficie

La superficie horizontal o vertical debe estar seca y nivelada ya que las irregularidades superficiales no se deben de compensar con el adhesivo. El sustrato debe ser estructuralmente rígido, sólido, limpio, libre de polvo, aceite, grasas, pintura, ceras, selladores, desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la adherencia. Se deben seguir las juntas de expansión con la instalación del recubrimiento de manera que éste no las tape. La temperatura ambiente, la temperatura de la superficie y la de las piezas a colocar deberán estar entre los 10 °C y 32 °C durante la instalación.

Aplicación


1 En 4.5-5 litros de agua limpia agregue gradualmente un saco de (20 kg) de Cemix AMU mientras mezcla hasta obtener una pasta suave y sin grumos. Espere 10 minutos antes de usar la mezcla.



2 Con el lado liso de una llana metálica aplique una capa de adhesivo sobre la superficie haciendo presión. Aplique más material y peine con la parte dentada de la llana dejando líneas en un solo sentido. En la colocación de porcelanatos, grandes formatos, piso sobre piso y piezas en exteriores tráficos intensos, debe aplicarle adicionalmente adhesivo al reverso de cada pieza de manera uniforme, para lograr un contacto completo y máxima adherencia.



3 No extienda más adhesivo del que pueda cubrir con revestimiento en 15 minutos. Coloque las piezas en su lugar, presione y mueva cada una aplastando las líneas que dejó la llana, dejando la boquilla recomendada. No es necesario mojar las losetas de cerámica antes de colocarlas. Deben colocarse en seco.



4 Golpee ligeramente las piezas con un mazo de goma para ajustar cada una en su lugar, hasta hundir una cuarta parte de la pieza en el adhesivo. Retire el exceso de adhesivo fresco de las boquillas.



Rendimientos

- 4 m² para piezas hasta de 33 x 33 cm, usando llana dentada de 10 x 10 mm.
- 3 m² para piezas hasta de 33 x 33 cm, usando llana dentada de 12 x 12 x 12 mm, y aplicando adicionalmente adhesivo al reverso de las piezas.

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usado, las condiciones de la superficie y los métodos de instalación utilizados.

Recomendaciones

- Mantener los recubrimientos a instalar almacenados a la sombra en áreas techadas y secas, desde un día antes hasta el momento de su colocación.
- Si va a colocar piezas en exteriores, evite hacerlo en superficies que les esté dando el sol directo y que estén más calientes que las piezas. En estas condiciones, se debe enfriar con agua la superficie antes de colocar y de ser posible poner sombra.
- No instalar en exteriores descubiertos si se espera lluvia en las 24 horas siguientes o temperaturas de congelamiento dentro de 72 horas posteriores a la instalación.

Limitaciones

- No se use para instalar mármol tipo rosso levanto, negro marquina, mármol o granito verde y sus aglomerados. Para estos casos use Cemix Boquilllex Epóxico.
- No se aplique sobre paneles aglomerados de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre emplastes resanadores de yeso, metales, plásticos, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.
- No se use en temperaturas inferiores a 10°C o en superficies calientes al momento de instalar.

Procedimiento para instalaciones especiales

En trabajos de piso sobre piso en exterior, esperar que pasen 48 horas después de colocado el piso, antes de proceder con la aplicación de Boquilllex. Esto permitirá que seque por completo el adhesivo, ya que lo estamos aplicando sobre una superficie impermeable que retrasa el secado, por lo que el espesor del adhesivo no debe ser mayor a 7 mm. También debe hacerse la instalación con junta abierta para disipar tensiones, mínimo de 5 mm en cerámica tradicional y de 3 mm en rectificadas, y dejar junta perimetral de 6 mm en las uniones de piso y muro o cualquier elemento vertical. Al instalar mosaicos en piscinas, llenar con agua 1/3 diario a partir de los 21 días de la instalación.

Información Técnica

| CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN |
|--|---|
| Tiempo de almacenaje | 12 meses (en empaque cerrado en áreas secas ventiladas) |
| % de agua de mezclado | 4.5-5 L / 20 Kg |
| Vida de la mezcla en recipiente a 22°C | 1 hora |
| Tiempo abierto a 22°C | > 25 min |
| Tiempo para ajustes a 21°C - 25°C | 15 min |
| Resistencia al corte (ANSI A118.4.) | > 40 Kg/cm ² a 28 días |

