



FORMATOS GRANDES

Adhesivo capa gruesa para pegar piso de gran formato y peso



Adhesivo en polvo base cemento, con antideslizante para pegar pisos de formato grande, como porcelanato, granito, mármol y piedra natural. Soporta el peso de las piezas sin hundirse o deslizarse.

Presentación: Saco de 20 Kg.
Rendimiento Aproximado: 4 m²

Beneficios

- Adhesivo de capa gruesa hasta 2 cm de espesor.
- Facilita la instalación de losetas de formatos grandes y pesados en pisos, ya sean de piedra natural, porcelanato o cerámica, para entregar una superficie nivelada de manera más rápida.
- Amplio rango de trabajo en espesores después de compactado.
- Cumple con la norma ANSI A118.4.

Usos Recomendados

- Pega pisos de nula absorción de agua como piedras naturales, porcelanatos o cerámicos, facilitando la nivelación de la superficie final.
- Sustratos apropiados: concreto, panel de yeso, panel de cemento, piso cerámico existente.
- Uso interior y exterior en áreas residenciales y comerciales con tráfico medio a alto y de automóviles (no de carga).
- Se puede usar sobre membranas impermeables y/o aislantes de grietas que cumplan las normas ANSI A118.10 y ANSI A118.12.

Preparación de la superficie

El sustrato debe ser estructuralmente rígido, sólido, limpio, libre de polvo, aceite, grasas, pintura, ceras, selladores, desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la adherencia. Se deben seguir las juntas de expansión con la instalación del recubrimiento de manera que éste no las tape. La temperatura ambiente, la temperatura de la superficie y la de las piezas a colocar deberán estar entre los 10 °C y 32 °C durante la instalación.

Aplicación

1

En 6-6.5 litros de agua limpia agregue gradualmente un saco de (20 kg) de Cemix FORMATOS GRANDES mientras mezcla hasta obtener una pasta suave y sin grumos. Espere 10 minutos antes de usar la mezcla.



2

Con el lado liso de una llana metálica aplique una capa de adhesivo sobre la superficie haciendo presión. Aplique más material y peine con la parte dentada de la llana dejando líneas en un solo sentido. En la colocación de grandes formatos (piezas de 60cm de cualquiera de sus lados), piezas en exteriores tráficos intensos, debe aplicarle adicionalmente adhesivo al reverso de cada pieza de manera uniforme, para lograr un contacto completo y máxima adherencia.



3

No extienda más adhesivo del que pueda cubrir con revestimiento en 15 minutos. Coloque las piezas en su lugar, presione y mueva cada una aplastando las líneas que dejó la llana, dejando la boquilla recomendada. No es necesario mojar las losetas de cerámica antes de colocarlas. Deben colocarse en seco.



4

Golpee ligeramente las piezas con un mazo de goma para ajustar cada una en su lugar, hasta hundir una cuarta parte de la pieza en el adhesivo. Retire el exceso de adhesivo fresco de las boquillas.



Rendimientos

- 4 a 5 m² usando llana dentada de 6 x 6 x 6 mm.
- 3 a 4 m² usando llana dentada de 6 x 9 x 6 o de 6 x 10 x 6 mm.
- 2 a 3 m² usando llana dentada de 12 x 12 x 12 mm.
- 1 a 2 m² usando llana dentada de más de 12 x 12 x 12 mm.

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usado, las condiciones de la superficie y los métodos de instalación utilizados.

Recomendaciones

- Mantener los recubrimientos a instalar almacenados a la sombra en áreas techadas y secas, desde un día antes hasta el momento de su colocación.
- Si va a colocar piezas en exteriores, evite hacerlo en superficies que les esté dando el sol directo y que estén más calientes que las piezas. En estas condiciones, se debe enfriar con agua la superficie antes de colocar y de ser posible poner sombra.
- No instalar en exteriores descubiertos si se espera lluvia en las 24 horas siguientes o temperaturas de congelamiento dentro de 72 horas posteriores a la instalación.

Limitaciones

- No se use para instalar mármol tipo rosso levanto, negro marquina, mármol o granito verde y sus aglomerados. Para estos casos use Cemix Boquillex Epóxico.
- No se aplique sobre paneles aglomerados de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre emplastos resanadores de yeso, metales, plásticos, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.
- No se use en temperaturas inferiores a 10°C o en superficies calientes al momento de instalar.

Procedimiento para instalaciones especiales

En trabajos de piso sobre piso en exterior, esperar que pasen 48 horas después de colocado el piso, antes de proceder con la aplicación de Boquillex. Esto permitirá que seque por completo el adhesivo, ya que lo estamos aplicando sobre una superficie impermeable que retrasa el secado, por lo que el espesor del adhesivo no debe ser menor a 10 mm para un secado apropiado, si el espesor es mayor, esperar 24 horas más de secado. Cuando coloque piezas de formatos grandes en muros exteriores, debe considerar el uso de soportes para evitar que las piezas se muevan durante el tiempo de secado.

Información Técnica

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Tiempo de almacenaje	12 meses (en empaque cerrado en áreas secas ventiladas)
% de agua de mezclado	6-6.5 L / 20 Kg
Vida de la mezcla en recipiente a 22°C	1 hora
Tiempo abierto a 22°C	> 20 min
Tiempo para ajustes a 21°C - 25°C	10 min
Resistencia al corte (ANSI A118.4.)	> 30 Kg/cm ² a 28 días

